

Описание:	Эмаль ПФ-115 – алкидная эмаль, образующая атмосферостойкое покрытие с хорошим гляncем.
Рекомендуемое применение:	В качестве финишного покрытия общего назначения в алкидных лакокрасочных системах для внутреннего и наружного применения на стальных поверхностях, работающих в средах с низкой и средней степенью агрессивности.
Эксплуатационные температуры:	Не более, только в сухой среде: 120°C
Наличие:	Местная поставка по предварительному заказу.

Физические характеристики:

Цвета/номера оттенков*:	Синий
Внешний вид:	Глянцевый
Массовый доля нелетучих веществ:	74 ± 1
Теоретический расход:	11 м ² /л – 50 мкм
Точка воспламенения:	23°C
Удельный вес:	1.3 кг/л
Сухая на поверхности:	12 час. 20°C
Содержание летучих органических веществ:	352 г/л
Срок хранения:	3 года с даты производства при хранении в закрытой таре. Срок хранения зависит от температуры хранения. При температурах хранения выше 25°C срок хранения уменьшается. Не хранить при температуре выше 40°C

Указанные физические характеристики представляют собой номинальные значения, основанные на утвержденных рецептурах АО «Хемпель».

Нанесение:

Метод нанесения:		БВР	Воздушное распыление	Кисть
Разбавитель (макс. по объему):	HEMPEL'S THINNER 08080	(5%)	(5%)	(5%)
Сопловое отверстие:	0.018"			
Давление на сопле:	150 бар			
	<i>(Данные для безвоздушного нанесения рекомендуемые и могут изменяться)</i>			
Очистка инструмента:	Разбавитель HEMPEL'S THINNER 08080			
Толщина пленки, сухой:	50 мкм			
Толщина пленки, мокрой:	100 мкм			

Меры предосторожности:	Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения соблюдайте все меры предосторожности, указанные на этикетках упаковки и банок, ознакомьтесь с паспортами безопасности на продукцию «Хемпель» и следуйте всем местным и национальным нормам безопасности.
-------------------------------	---

* Доступны другие цвета в соответствии с ассортиментом

Подготовка поверхности:	<p>Новая сталь: Используя подходящее моющее средство, тщательно удалите масло, жир и т.п. Удалите соли и другие загрязнения пресной водой под высоким давлением. Рекомендуется абразивоструйная очистка до степени Sa 2 (ISO 8501-1:2007). При необходимости, для временной защиты используйте подходящую межоперационную грунтовку. Перед окончательным окрашиванием все повреждения межоперационной грунтовки и загрязнения, возникшие при хранении и изготовлении металлоконструкций, должны быть тщательно очищены. Для ремонта и подкрашивания используйте Эмаль ПФ-115.</p> <p>Ремонт и обслуживание: Используя подходящее моющее средство, тщательно удалите масло, жир и т.п. Удалите соли и иные загрязнения пресной водой под высоким давлением. Удалите всю ржавчину и непрочно-державшийся материал посредством абразивоструйной очистки или механическим способом. Удалите пыль и остатки материала. Подкрасьте оголившиеся участки, обеспечив полную толщину пленки.</p>
Условия нанесения:	Наносите только на сухую и чистую поверхность с температурой выше точки росы, во избежание образования конденсата. В замкнутых пространствах во время нанесения и сушки обеспечьте надлежащую вентиляцию.
Предыдущий слой:	В соответствии со спецификацией. Рекомендованные системы: Грунтовка ГФ-021
Последующий слой:	Нет.

Примечание: Эмаль ПФ-115 – только для профессионального применения.

Издание: АО «Хемпель», Россия

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке", имеющейся на сайте ancor-lkm.ru. Технические данные, указания и рекомендации, приведенные в настоящей технологической карте, являются результатом испытаний или опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.

Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ «ХЕМПЕЛЬ», если иное не согласовано особо в письменном виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, влекущих за собой любого рода ответственность, включая, помимо прочего, за халатность, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или иным образом. Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и становятся недействительными через пять лет после даты опубликования.